WallStick ASLAN CM 100

Die matte Farbfolie in 100 µm für Messebau und Wandtattoos

Durch ihre reflexionsarme, matte Oberfläche eignet sich die Folie ideal als Kaschier- und Beschriftungsfolie für den Messe- und Ladenbau sowie für Wandtattoos und Innengestaltungen. Der wiederablösbare Kleber erlaubt ein leichtes und rückstandsfreies Entfernen der Folie von allen Untergründen.

Die Folie ist ideal zur computergesteuerten Herstellung von Schriftzügen, Logos usw. geeignet.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen, sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung: +49 (0) 2204 708-80

Materialaufbau

Folie: Weich-PVC

Foliendicke: ~ 100 µm

Klebstoff: Klebstoffmenge: ~ 20 g/m² Polyacrylatklebstoff

Abdeckung: Flächengewicht: ~ 120 g/m² Silikonkarton

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903): sofort: ~ 1 N/25 mm

nach 1 Woche: ~ 8 N/25 mm

Dimensionsstabilität: verklebt auf Aluminium

nach 48 Stunden bei 70 °C

(25 x 25 cm) max. -0,45 %

Chemische Beständigkeit: Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten

petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.

Lichtbeständigkeit: DIN 53 388 Lichtechtheitsstufe 6-8

der Woll-Skala

Temperaturbereich: während des Verklebens: ab 15°C

> verklebt: -30 °C bis +80 °C

Mindesthaltbarkeit: 3-5 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany fon +49(0)2204.708 80 • fax +49(0)2204.708 50











WallStick ASLAN CM 100

Verarbeitung

Die Folie ist trocken oder nass verklebbar. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers bei Verklebung:

Nassverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage.

Zur Nassverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10.

Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes

bzw. ASLAN TMO.

Die Folie hat einen wiederablösbaren Kleber und kann leicht und ohne Rückstände von

glatten Untergründen entfernt werden.

Lagerfähigkeit: Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der

Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen

empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 12|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany fon +49(0)2204.708 80 • fax +49(0)2204.708 50 e-mail info@ASLAN-Schwarz.com









