

ClearChalk ASLAN CR 63

Die transparente Tafelfolie zur Beschriftung mit Kreide

Die selbstklebende, transparente Tafelfolie ist ideal für täglich wechselnde Beschriftungen wie z. B. in Bars und Restaurants. Vom Büro bis zum Kinderzimmer verwandelt sie jede glatte und/oder bedruckte Oberfläche in eine mit Kreide und dem Flüssigkreidestift ASLAN C-pen beschreibbare Tafel. Einfach die selbstklebende Folie auf die Oberfläche verkleben und fertig ist die beschreibbare Tafel. Eine rückstandsfreie Entfernung der Kreide ist gewährleistet. Die besonders kratzfeste Oberfläche stellt sicher, dass Schriften mit Kreide abgewischt werden können.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

Folie:	PVC, transparent	
Foliendicke:	~ 125 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 63 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort:	~ 8,4 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10,7 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Acrylglas nach 24 Stunden bei 60 °C (25 x 25 cm)	max. - 0,5 %
Brennbarkeit:	auf nicht brennbaren Untergründen, selbstverlöschend	
Temperaturbereich:	während des Verklebens:	ab 15°C
	verklebt:	-30 °C bis +80 °C
Haltbarkeit:	Bis zu 2 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany
fon +49 (0) 2204. 708 80 · **fax** +49 (0) 2204. 708 50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

ClearChalk ASLAN CR 63

Verarbeitung

Bedruckbarkeit:	Das Material kann mit UV-härtenden Tinten, sowie mit Siebdruckfarben bedruckt werden (Bei unzureichender Trocknung der Druckfarben wird die Folie durchweicht und der Klebstoff negativ beeinflusst).
Verklebung:	Die Folie ist trocken oder feucht verklebbar. Eine eventuelle Weißfärbung des Klebers bei Feuchtverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage. Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10
Anwendung:	Die Folie kann mit Schulkreide und dem Flüssigkreidestift ASLAN C-pen beschrieben werden. Zur Reinigung bzw. Entfernung der Beschriftung ist ein nasser Lappen erforderlich. Aufgrund unterschiedlicher Pigmente und Inhaltsstoffe in Kreide (insbesondere bei farbiger Kreide) und/oder längerer Verweilzeit der Beschriftung bei höheren Temperaturen kann es nach Entfernung vereinzelt zu Rückständen kommen. Diese Rückstände lassen sich durch eine Nassreinigung mit Hilfe von Scheuermilch oder alkoholischen Reinigungsmitteln wie z.B. Spiritus entfernen.
Lagerfähigkeit:	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 09|2015

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.
Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN